

# STONE CARE SEALER



STONE CARE sealer is a white, silicon-based, waterborne decorative water repellent for surface waterproofing indoors and outdoors.

**USE:** STONE CARE is designed for waterproofing plaster and concrete STEGU tiles, as well as sandstone, clinker and roof tiles. The surface must be dry. Remove all dust, dirt, oil, grease, etc. Surfaces that are not to be waterproofed, such as glass, metal parts, wood, polished stone, etc., must be carefully protected. Stir before using. STEGU tiles should be waterproofed together with joints at least 7 days after mounting. Apply in dry weather, at temperatures from +5 to +25°C.

**METHODS OF APPLICATION:** For STEGU plaster tiles, apply once by spraying. For concrete and other types of tiles, apply with brush or spray. Apply evenly. On high-absorbent concrete surfaces, apply twice wet-on-wet (the extra layer should be applied no later than after 20 minutes, depending on surface absorption and temperature). The waterproofed surface should be thoroughly and evenly saturated with the product. **COVERAGE:** 8-10 sqm per package for single application. The coverage depends on surface absorption and application technique. **STORAGE:** Store in a dry place at +5 to +30°C in original packaging. Shelf life: 12 months from the date of production (shown on the package).

**Precautionary statements:** P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand. P102 - Keep out of reach of children. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.



Die STONE CARE ist eine weiße, wasserlösliche, schützende und dekorative Imprägnierung auf Silikonbasis, zur öffentlichen Hydrophobierung im Innen und im Außenbereich.

**ANWENDUNG:** STONE CARE ist zur Imprägnierung von STEGU Beton- und Gipsriemchen, sowie Sandstein und Klinker, Gipsblöcken, Dachziegel, etc. bestimmt. Vor Arbeitsbeginn Oberflächen von Staub, Schmutz, Öl oder fettigen Substanzen reinigen. Oberflächen, die nicht Imprägniert werden, wie z.B. Fenster, Metall- oder Holzelemente, polierte Steine usw. müssen sorgfältig geschützt werden. Vor Gebrauch imprägnieren. Imprägnierung an trockenen und regenfreien Tagen in einer Temperatur zwischen +5 und +25°C durchführen. **AUFBRINGUNG:** STEGU Gipsriemchen einmalig mittels Spülverfahren behandeln. Auf Betonriemchen und anderen, ist die Imprägnierung mit einem Pinsel, oder mittels Spülverfahren durchführbar. Das Imprägnat muss gleichmäßig aufgetragen werden. Bei stark absorbierenden Betonflächen zweifach auftragen (nass auf nass). Eine zusätzliche Schicht je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und der Temperatur aufragen, aber nicht später als 20 Minuten nach der ersten Schicht. Die imprägnierte Oberfläche sollte gründlich und gleichmäßig gestattigt sein. **LEISTUNG:** 8-10 l pro Behälter bei einer einmaligen Imprägnierung. Der Verbrauch hängt von der Absorption des imprägnierten Untergrundes und von der Anwendungstechnik ab. **LAGERUNG:** In trockenen Räumen mit einer Temperatur zwischen +5 und +30°C in den originalen Verpackungen lagern. Die Haltbarkeit bei 12 Monaten ab dem Herstellungsdatum.

**Sicherheitshinweise:** P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.



14

P.P.H. ALCHEM, 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 17

Unique identification code of the type of foods / Einzigartiger Identifikationscode des Erzeugnists: **STONE CARE**

Reference number of the declaration of performance properties / Referenznummer der Deklaration von Nutzegenschaften: **AL/01/14**

**EN 1504-2** - Product for superficial protection. Impregnation. Protection against penetration. / Erzeugnis zum Oberflächenschutz. Impregnation. Schutz gegen das Hindeindringen.

Essential characteristics / Wesentliche Charakteristika	Performance characteristics / Nutzegenschaften
Capillary absorption and water permeability / Kapillare Absorption und Wasserdurchlässigkeit	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Fire reaction / Reaktion gegen Feuer	F
Impregnation depth / Impregnationsstiefe	≥ 5 mm
Hazardous substances / Gefährliche Substanzen	MSDS

## STONE CARE SEALER



5 907762 305556

**stegu®**  
inspired by nature

Distributor / Vertreiber:  
STEGU Sp. z o.o.  
ul. Dworcowa 8,  
46-024 Jelowa, POLAND.  
tel.+48 77 421 12 24

Manufacturer / Produzenten:  
P.P.H. ALCHEM  
ul. Daszyńskiego 17,  
46-060 Prószków, POLAND.  
tel. +48 77 556 06 86

2L

**FR****IMPRÉGANT STONE CARE**

STONE CARE est un imprégnant blanc, hydrosoluble, protecteur, décoratif, à base de silicones, pour hydrophobisation de la superficie à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments.

**UTILISATION :** STONE CARE est destiné à imprégner les plaquettes de parement en béton et en plâtre de STEGU, ainsi que le grès, le clinker et les tuiles. Avant l'application, nettoyez la surface sèche : lavez la poussière, la saleté, l'huile ou la graisse, etc. Il est conseillé de bien protéger toutes les surfaces non-imprégnées, p.ex. vitre, éléments en métal, en bois ou pierre polie. Secouez-le avant l'utilisation. Imprégnez les plaquettes de parement STEGU avec les joints, effectuez cette action au moins 7 jours après la mise en place des plaquettes quand il fait sec, sans pluie, à températures du +5°C au +25°C.

**APPLICATION :** Imprégnez les plaquettes en plâtre une fois par pulvérisation ; les plaquettes en béton ou d'autres avec le pinceau ou par pulvérisation. L'imprégnant doit être appliquée uniformément. Quand la surface en béton est fortement absorbante, appliquez-le deux fois, de façon humide sur humide (mettez la couche supplémentaire en fonction de l'absorption de la température ambiante et de la superficie, après 20 minutes au plus tard). La surface imprégnée devrait être soigneusement et uniformément saturée.

**EFFICACITÉ :** 8-10 m<sup>2</sup>/un emballage (en faisant une couche). La consommation du produit dépend de l'absorption du matériau imprégné et de la technique d'application.

**STOCKAGE :** stockez-le dans des pièces sèches, à température du +5°C au +30°C, dans l'emballage original, valable 12 mois, date de production (imprimée sur l'emballage).

**Conseils de prudence :**

**P 101** - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**P 102** - Tenir hors de portée des enfants.

**P 280** - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

**CZ****IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDEK  
STONE CARE**

STONE CARE je bílý, vodou ředitelný, ochranný a dekorativní impregnační prostředek na bázi silikonů pro povrchovou hydrofobizaci uvnitř i vně budov.

**POUŽITÍ:** STONE CARE je určena pro impregnaci sádrových a betonových obkladů STEGU, ale také pískovce, zvonivky a střešních tašek. Před zahájením prací očistěte suchý povrch od prachu, špínky, oleje a maziva apod. Plochy, které nebudou impregnovány – např. skla, kovové, dřevěné díly, leštěný kámen apod. – vždy pečlivě zabezpečte. Před použitím zamíchejte. Obklady STEGU impregnujte včetně spár nejdříve po 7 dnech od skončení prací. Impregnujte za suchého počasí bez deště při teplotě +5° C až +25° C.

**NANÁŠENÍ:** Na sádrové obklady STEGU nanášejte jednorázově nástřikem. Na betonové a ostatní obklady nanášejte štětcem nebo nástřikem. Impregnační prostředek se musí rovnoměrně. V případě silně nasávkavých betonových ploch nanášejte dvakrát metodou mokré na mokré (druhou vrstvu nanášejte podle nasákovosti, okolní teploty a teploty povrchu nejdříveji po 20 minutách). Impregnovaný povrch měl být důkladně a rovnnoměrně nasyceny.

**SPOTŘEBA:** 1 balení na 8-10 m<sup>2</sup> při jednovrstvé impregnaci. Spotřeba prostředku závisí na nasákovosti impregnovaného materiálu a technice nanášení.

**SKLADOVÁNÍ:** Uchovávejte v suchu při teplotě +5° C až +30° C v původním obalu. Doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby (datum výroby je uvedeno na obalu).

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

**P 101** - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

**P 102** - Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P 280** - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štit.



P.P.H. ALCHEM, 46-060 Prószków, ul. Daszyńskiego 17

Code d'identification unique du produit type:

**STONE CARE**Numéro de référence de la déclaration des performances: **AL/01/14**

**EN 1504-2** - Produit pour protection superficielle. Impregnation. Protection contre la pénétration.

Caractéristiques essentielles	Propriétés déclarées
Absorption capillaire et perméabilité à l'eau	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>
Réaction au feu	F
Profondeur d'imprégnation	≥ 5 mm
Substances dangereuses	MSDS



## IMPREGNÁT STONE CARE

Impregnát STONE CARE je bielym vodouriediteľným impregnátom na báze silíkonov pre hydrofobizáciu na povrchové vnútorné a vonkajšie úpravy budov.

**POUŽITIE:** STONE CARE je určený na impregnáciu sadrových a betónových obkladov STEGU, ale i vhodný aj pre pieskovce, slinok a strešnú krytinu. Pred začiatkom prác, je potrebné vyčistiť suchý povrch od prachu, nečistoty, oleja, a mazív, atď. Povrchy, ktoré nebudú impregnovať napr. sklá, kovové, drevene diely, či leštený kameň, atď., je potrebné starostlivo zabezpečiť. Pred použitím impregnátu dobre vymiešajte impregnát. Obklady STEGU je potrebné impregnovať spolu so zvarom najmenej po 7 dňoch, po ukončení prác. Impregnovať pri suchom, ale nie v daždivom počasí a teplote +5 až +25 °C.

**NANÁŠANIE:** Na betónové obklady STEGU nanášať jednorázovo striekacou metódou. Na betónové obklady a iné, nanášať štetcom alebo striekacou metódou, teda postrekom. Impregnát sa musí aplikovať rovnomerne. Pri silne absorpčných betónových povrchoch, nanášajte dvakrát, spôsobom, mokré na mokré (ďalší vrstvu nanášať v závislosti od nasiakavosti, okolitej teplote, ale nie hneškor ako po 20 minútach). Impregnovaný povrch musí byť dôkladne a rovnomerne nasýtený.

**VÝDAJNOSŤ:** 8-10 m<sup>2</sup> zo tího balenia je určený na jednorázovú impregnáciu. Spotreba prostriedku, závisí od savosti impregnovaného materiálu a techniky nanášania.

**SKLADOVANIE:** Skladovať v suchu pri teplote +5 až + 30 °C, v originalných baleniac. Trvanlivosť, doba použiteľnosti: 12 mesiacov od dátumu výroby (dátum výroby na obale).

### Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné upozornenia:

**P101 –** V prípade lekárskej pomoci, majte pri sebe obal alebo etiketu výrobku.

**P102 –** chrániť pred def. mi.

**P280 –** Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.



## STONE CARE IMPREGNÁTUM

A STONE CARE egy szilikon alapú fehér, vízben oldódó védő-dekorációs impregnátum, épületek belső és külső felületeinek hidrofóbizálására.

**ALKALMAZÁS:** a STONE CARE a STEGU céglapjai, és beton lapainak impregnálására szolgál, de homokköre, klinkertéglaéra és tétoccserére is alkalmazható. A munkálatak megkezdése előtt a száraz felületet meg kell tisztítani a portól, piszoktól, olajtól, kenőanyagoktól stb. Azokat a felületeket, amelyek nem lesznek impregnálva, pl. üvegtáblákat, fémföld- és fából készült részeket, polírozott követ, stb., gondosan le kell biztosítani. Felhasználás előtt jól meg kell keverni. A STEGU lapokat a fogakkal együttesen impregnálni, a munkák befejezése után legfeljebb 20 nap elteltevel. Az impregnált száraz, eső mentes időjárás mellett, valamint +5 és +30° C közötti hőmérséklet mellett kell elvégezni.

**FELHORDÁS:** a STEGU gipszlapokra egy rétegben, felszírással kell felhordani. A beton és egységi lapokat ecsettel vagy felszírással lehet felhordani. Az impregnátumot egyenletes rétegben kell felhordani. Erősen nedvszívó beton felületekre kitész kell felhordani, a nedvesen nedvességes módszerrel (a pótoldágos réteget, a nedvszívósságot), a környezet és a felület hőmérsékletétől függően legkésőbb 20 percen belül kell felhordani. Az impregnált felület legyen pontosan és egyenletesen telítve.

**KIADÓSSÁG:** egyszeres impregnálás esetén a csomagolás tartalmára 8-10 m<sup>2</sup>-nyi felületre elegendő. A szer felhasználása függ az impregnát anyag nedvszívásától és a felhordás technikájától.

**TAROLÁS:** az eredeti csomagolásokban, száraz helyiségekben tároláンド +5-től +30° C közöttig terjedő hőmérséklet mellett. Felhasználási határidő a gyártási dátumtól számított 12 hónap (a gyártási dátum a csomagoláson még van adva).

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

**P 101 –** Amennyiben orvosí segítségre van szüksége, mutassa meg a flakont vagy a címkét.

**P 102 –** Gyermekkel kezébe nem kerülhet.

**P 280 –** Használjon védőkesztyűt / védőruhát / védőszemüveget / arcvédőt.



## ПРОПИТКА STONE CARE

STONE CARE является белой водостойкой защитно-декоративной пропиткой на основе силиконов для поверхностной гидрофобизации внутри и снаружи зданий. **ПРИМЕНЕНИЕ:** STONE CARE предназначена для пропитки гипсовой и бетонной плитки компании STEGU, а также песчанки, клинкера и черепицы. Перед началом работ сухую поверхности очистить от пыли, грязи, масла, смазки и т.д. Поверхности, которые не будут покрыты пропиткой, например, стекло, металлические и деревянные детали, полированый камень и т.д. должны быть тщательно защищены. Перед использованием смешать. Плитку STEGU пропитывать вместе со швами минимум через 7 дней после завершения работ. Пропитку производить при сухой недождливой погоде при температуре от +5 до + 25° С.

**НАЕСЕНИЕ:** На гипсовую плитку STEGU нанести один раз распылением. На бетонную плитку и другого типа наносить кистью или распылением. Пропитка должна быть нанесена равномерно. В случае сильно впитывающей бетонной поверхности наносить два раза методом мокрый по мокре (дополнительный слой наносить в зависимости от впитывающей способности, температуры окружающей среды и поверхности, но не позднее, чем через 20 минут). Пропитываемая поверхность должна быть суха и насыщена тщательно и равномерно.

**РАСХОД:** Одной упаковке при нанесении одного слоя хватит на 8-10 м<sup>2</sup>. Расход зависит от впитывающей способности пропитываемого материала и способа нанесения. **ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом месте, темп. от +5 до +30° С в оригинальной упаковке. Срок годности 12 месяцев с даты производства (дата на упаковке).

### Фразы, указывающие на меры предосторожности:

**P 101 –** Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.

**P 102 –** Держать в месте, недоступном для детей.

**P 280 –** Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.



## IMPREGNERINGSMIDDEL STONE CARE

STONE CARE er et hvitt vannbasert impregneringsmiddel basert på silikoner for innvendig og utvendig hydrofobisering av bygningsoverflater.

**BRUK:** STONE CARE er egnet til å impregnere gips- og betong fliser av STEGU firma, samt sandstein, klinker og taksteiner. For arbeid skal tort overflate rengjøres av stev, smuss, olje, fett osv.. Overflater som ikke vil bli impregnert f.eks. glass, elementer av metall, tre, polert stein etc. skal nøyaktig beskyttes. For bruk bør impregneringsmiddel blandes. STEGU fliser skal impregneres sammen med fuge minst 7 dager etter ferdigstillelse av arbeider. Det bør impregneres under tort var ute regn og temperatur fra +5 til +25°C.

**PÅFØRING:** Gips fliser av STEGU firma skal påføres en gang med sproytning. Betong fliser og andre bør påføres med pensel eller spray. Impregneringsmiddel må påføres jevnt. På sterkt sugende betongflater skal det påføres to ganger med en vått-på-vått metode (et ekstra lag skal påføres avhengig av absorpsjonsevne, omgivelsestemperatur og overflaten ikke senere enn etter 20 minutter). Impregnert overflaten bør være grundig og jevnt mettet.

**EFFEKTIVITET:** 8-10 m<sup>2</sup> fra emballasjen ved én-gangs impregnering. Forbruk av middelet avhenger av absorpsjonsevne til den impregnerte materialene og påføringsteknikk.

**LAGRING:** Det skal oppbevares på et tort sted med en temperatur fra +5 til +30°C i originalemballasjer.

Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato (produksjonsdato på emballasjer).

### Forsiktigheidsutsagn:

**P 101** – Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

**P 102** – Oppbevares utligjengelig for barn.

**P 280** – Benytt vernehansker / vermeklær / vernebriller / ansiktsskjerm.



## KYLLÄSTYSAINE STONE CARE

STONE CARE on vesiohenteinen ja silikonipohjainen kyllästysaine, joka on tarkoitettu piinalliseen rakennusten sisä- ja ulkopintojen kosteudensuojaamiseen.

**KÄYTÖT** STONE CARE on tarkoitettu STEGU kipsi- ja betonilevyjen sekä hiekkakiven, klinkkerin ja kattotilien kyllästämiseen. Ennen työn aloittamista puhdista kuiva käsittelytävä pinta pölystä, liasta, öljystä ja rasvasta jne. Kyllästämättä jätettävät pinnat, esim. lasit, metalli- ja puuosat, kiiltokivi jne. on suojaavata huolellisesti. Ennen käyttöä kyllästysainetta on sekoitettava. STEGU-levyjä tulee kyllästää sauman kanssa vähintään 7 päivääsen asennustyön päätyttyessä lukien. Kyllästettävä kuivassa säässä ja +5...+25°C: ssä.

**LEVITTÄMINEN:** STEGU-kipsilevyjen päälle levitetävän yhden kerran ruiskuttamalla. Betonijä muoden laattojen päälle levitetävä sivelitimettilä tai ruiskuttamalla. Kyllästysaine on levitettaa tasaisesti. Kovasti imukykyisten betonipintojen päälle levitetävää kaksikertaa märkää märän päälle (lisäkerroksia levitetävää imukyyvin, ympäristölämpötilan ja pinnan mukaan viimeistään 20 minuutin kuluttua). Käsittelytävä pinta on kyllästettävä tarkasti ja tasaiseksi.

**TUOTAVUUS:** 8-10 m<sup>2</sup> yhdestä pakkauksesta, yksi kerros. Aineen kultiusi riippuu kyllästettävän pinnan imukyyystä ja levitysmenetelmästä.

**SÄILYTYS:** Säilytettävä kuivassa tilassa, alkuperäisessä pakkauksessa noudataan +5...+30 °C:n säilytyslämpötilaa. Käytökkelpoisuusaike: 12 kuukautta valmistuspäivästä lukien (valmistroppiävän merkitty pakkauksessa).

### Turvalausekkeet:

**P 101** – Jos tarvitaa lääkinnällistä apua, näytä pakkauksia tai varoitussetiketti.

**P 102** – Ei lasten ulottuvuute.

**P 280** – Käytä suojaakäsinetti / suojavaatetusta / silmisensojainta / kasvonsuojainta.



## IMPREGNERINGSMEDEL STONE CARE

Impregneringsmedel STONE CARE är ett vitt vattenburet, silikonbaserat impregneringsmedel för ytlig hydrofobisering inom- och utomhus.

**ANVÄNDNING:** STONE CARE är avsedd för impregnering av STEGU gjipskivor och betongplattor liksom sandsten, klinker och takpannor. Ta bort damm, smuts, olja och fett etc. från torrt yta innan arbetet påbörjas. Skydda noggrant ytor som inte kommer att impregneras, t.ex. glas, metalldetaljer, trädetaljer, polerad sten etc. Blanda impregneringsmedlet före användning. STEGU plattor ska impregneras tillsammans med fogen minst 7 dagar efter avslutat arbete. Impregnera vid torrt väder, när det inte regnar och vid temperaturer från +5 till +25°C.

**APPLICERING:** Applicera en gång på STEGU gjipskivor genom sprutning. Applicera på betongplattor och andra med pensel eller med spruta. Impregneringsmedlet måste appliceras jämnt. Applicera två gånger enligt våt-i-våt-principen vid starkt sugande betongtyper (applicera ytterligare skikt beroende på absorptionsförmågan, omgivningstemperaturen och ytan senast efter 20 minuter). Impregneringa yta bör vara mättad noggrant och jämnt.

**ÅTGÄRD:** 8-10 m<sup>2</sup> från förpackningen vid en enda impregnering. Åtgärden av mediet beror på det behandlade materialets absorptionsförmåga och appliceringsmetoden.

**LAGRING:** Förvara på en torr plats vid temperaturer från +5 till +30°C i originalförpackning. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum (tillverkningsdatum anges på förpackningen).

### Skyddsangivelser (P-fraser):

**P 101** – Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

**P 102** – Förvaras påtökligt för barn.

**P 280** – Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiaktskydd.